

Technisches Merkblatt

Cresco Montagekleber – Dichtstoff**Produktbeschreibung:**

Cresco Montagekleber ist ein neutral vernetzender, silikon- und lösungsmittelfreier 1-Komponenten-MS-Polymerdichtstoff mit hervorragenden Klebeeigenschaften (auch bekannt unter dem Namen Hybrid-Kleber).

Anwendung:

Cresco Montagekleber ist geeignet für die horizontale und vertikale Befestigung von Cresco Quellband (ebenso zur Befestigung von anderen Quellbändern). Cresco Montagekleber eignet sich außerdem ganz besonders für die Abdichtung von Fugen an Fassaden, für Dehnungs- und Stoßfugen im Fertigteilbau, sowie für Anschlussfugen bei Fenster- und Türrahmen. Da das Material absolut silikonfrei ist, kann es auch in Bereichen der Lackier- und Pulverbeschichtung eingesetzt werden.

Eigenschaften:

Cresco Montagekleber zeigt hervorragende Klebeeigenschaften (Haftung) auf nahezu allen Untergründen (auch auf feuchten Untergründen), die im Bauhandwerk angetroffen werden. Cresco Montagekleber ist überstreichbar – aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel empfehlen wir jedoch Vorversuche. Eine Dehnung der Fuge kann zu einer Rissbildung des Anstriches führen.

Technische Daten:

Temperaturbeständigkeit:	-30° C bis + 90° C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5° C bis + 40° C
Zul. Fugenbewegung:	ca. 25%
Dichte:	1,45 g/cm ²
Chemische Beständigkeit:	gut gegen Wasser, aliphatische Lösungsmittel, Öle, Fette, verdünnt anorganische Säuren und Alkalien mäßig gegen Ester, Ketone und Aromate nicht beständig gegen konzentrierte Säuren und chlorierte Kohlenwasserstoffe absolut witterungsbeständig
Aushärtung:	z. B. 10 x 10 mm Fuge bei 20° C ca. 5 Tage bei 50% Luftfeuchtigkeit

Verarbeitung:

Voraussetzung für einwandfreie Klebe- und Dichtungsarbeiten mit maximaler Haftfestigkeit ist ein sauberer, fettfreier und strukturell einwandfreier Untergrund (mattfeuchter Untergrund ist kein Problem). Desweiteren ist für die Dichtarbeiten eine richtige Fugendimensionierung nötig.

Lieferform:

Kartuschen zu 310 ml mit 20 Stück/Karton

Lagerfähigkeit:

12 Monate in Originalverpackung, kühl und trocken.

Die Verwendbarkeit der Produkte in der konkreten Einbausituation ist durch den Anwender zu prüfen. Dieses Merkblatt wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher, ohne vorherige Information des Kunden ausdrücklich vorbehalten. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Homepage unter: www.maxfrank.de zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
